

PAREXLANKO

143 LANKOSOL

RESTEZ AU NIVEAU !

**MORTIER AUTONIVELANT
DE 3 À 50 MM**



Flashez la vidéo ! Consultez la Fiche Technique !

Service Clients
0 826 08 20 20 Service 0,15 € / min + prix appel

Renseignements Techniques
Téléphone
0 826 08 68 78 Service 0,15 € / min + prix appel

Fax
0 826 08 68 79 Service 0,15 € / appel + prix appel



PAREXLANKO

PARTENAIRE DE VOS PLUS BEAUX OUVRAGES

Parexlanko est la marque commerciale de ParexGroup S.A.

PAREXGROUP S.A. Département Mortiers Spéciaux - 19, place de la Résistance - CS 50053 - 92445 Issy-Les-Moulineaux Cedex - Tél. : (33) 01 41 17 20 00

Retrouvez-nous sur parexlanko.com

Credit Photos: ParexGroup S.A. / RESSOURCES GRAPHIQUES / Mai 2016 - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.



143 LANKOSOL

RAGRÉAGE SOLS AUTONIVELANT

INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR

3 À 50 MM

PERFORMANT
FACILE À METTRE EN ŒUVRE



LES + PRODUIT

- ▶ De 3 à 50 mm
- ▶ Autonivelant, avec ou sans charges
- ▶ Sols intérieurs et extérieurs
- ▶ Peut rester nu ou être revêtu
- ▶ Facile à mettre en œuvre
- ▶ Pompable avec ou sans charges
- ▶ Pente jusqu'à 2%

LES DOMAINES D'APPLICATION

- ▶ Balcons
- ▶ Terrasses
- ▶ Garages privés (hors parkings publics)
- ▶ Pièces à vivre



POUR ÉPAISSEURS 3 À 50 MM

- ▶ De 3 à 20 mm non chargé
- ▶ De 20 à 50 mm avec charges

PERFORMANT

- ▶ DPU (Durée Pratique d'Utilisation) : 40 min ± 10 min à 20°C
- ▶ Classe de résistance à la flexion : F5
- ▶ Classe de résistance à la compression : C20
- ▶ Conforme à la norme NF EN 13813

FACILE À METTRE EN ŒUVRE

- ▶ Pompable avec ou sans charges
- ▶ Permet de réaliser des pentes jusqu'à 2% en adaptant le taux de gâchage au plus bas

ADHÉRENCES (MPa)

Echéance	28 jours
Support béton	> 1 MPa

RÉSISTANCES MÉCANIQUES (MPa)

Echéances	1 jour	7 jours	28 jours
Traction / Flexion	3	6	7
Compression	12	23	26

MISE EN ŒUVRE

SANS CHARGES DE 3 À 20 MM



AVEC CHARGES DE > 20 À 50 MM



- ▶ **Charge** : sable siliceux propre et sec type PAREXLANKO GS 20 (granulométrie de 0,6 à 1,2 mm).
- ▶ **Volume** : 5 litres de sable (7,5 kg) pour 1 sac de 25 kg de 143 LANKOSOL.

- ▶ **Réalisation de pentes** : il est possible de réaliser une pente jusqu'à 2% sur la base d'un mélange poudre + eau au taux minimum de gâchage et avec rajout de la charge de sable.

INFORMATIONS PRATIQUES

- ▶ **CONDITIONNEMENT** : sac de 25 kg
- ▶ **CONSUMMATION** : 1,6 kg/m²/mm (hors charge)
- ▶ **CONSERVATION** : 12 mois
- ▶ **PRÉCAUTIONS D'EMPLOI** : Veuillez consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit avant emploi. Veuillez consulter la Fiche Technique pour plus d'informations concernant 143 LANKOSOL.

Ces éléments sont disponibles sur notre site www.parexlanko.com

MODE D'EMPLOI : AVEC OU SANS CHARGES



PRÉPARATION DES SUPPORTS

- ▶ Le support doit être propre, sain, dépeussé, exempt de toutes traces d'huile, de laitance, produit de cure, de plâtre ou de peinture.
- ▶ Il devra avoir un vieillissement minimal de 1 mois et ne pas être fissuré (le délai est porté à 3 mois dans le cas d'ouvrages en encorbellement tels que les balcons).
- ▶ Dans le cas de supports poreux, normaux ou fermés : utiliser le primaire 165 PROLIPTIM UNIVERSEL (sur support poreux appliquer 2 couches) qui pourra être recouvert dès qu'il sera sec au toucher (le délai de recouvrement ne devra pas excéder 24 h).
- ▶ Dans le cas de supports à porosité normale : il est également possible de réaliser une barbotine composée de 143 LANKOSOL gâché à une consistance peinture épaisse avec une solution composée de 2/3 d'eau et d'1/3 de 751 LANKOLATEX. Cette barbotine devra être encore fraîche avant l'application de 143 LANKOSOL.


PRÉPARATION DU PRODUIT

- ▶ Pour des épaisseurs d'application comprises entre 20 et 50 mm, en intérieur comme en extérieur, il est impératif d'ajouter 5 litres de sable siliceux propre et sec de type GS 20 (granulométrie 0,6 / 1,2 mm) par sac de 25 kg de 143 LANKOSOL.
- ▶ Mélanger à vitesse rapide pendant 3 minutes environ 1 sac de 25 kg de 143 LANKOSOL avec 4,0 à 4,5 litres d'eau propre en fonction de la consistance recherchée - et de l'ajout ou non de charges - jusqu'à obtention d'une pâte homogène sans grumeau, en respectant l'ordre d'introduction eau puis poudre et éventuellement charges.
- ▶ Laisser reposer la gâchée avant son application.
- ▶ Utiliser pour le mélange un malaxeur électrique ou une bétonnière.



APPLICATION DE 143 LANKOSOL

- ▶ La mise en œuvre pourra s'effectuer sur un support préalablement préparé tel que décrit plus haut, directement par déversement progressif du récipient contenant la gâchée.
- ▶ Dès que 143 LANKOSOL est versé, le nivellement s'effectue à l'aide d'une raclette (réglée à l'épaisseur désirée), d'une flamande ou d'une barre d'égalisation. Suivant la dimension de votre ragréage, réaliser des joints de fractionnement.



PROTECTION

- ▶ En cas d'application en extérieur ou en présence de courant d'air, pulvériser impérativement 742 LANKOCURING. Il est à noter que l'emploi d'un produit de cure pourra altérer l'aspect esthétique du produit.
- ▶ Lorsqu'un revêtement ultérieur est prévu, 742 LANKOCURING doit être éliminé par ponçage.

ASPECT DE SURFACE

- ▶ 143 LANKOSOL n'est pas un produit décoratif (nuançages / moirages possibles).

POSE DE REVÊTEMENTS DE SOLS

- ▶ Délais d'attente pour la pose de revêtements type : carrelage, moquette, parquet (hors peintures et sols PVC) ⁽¹⁾ :
 - 2 jours si la température est supérieure ou égale à +20°C.
 - 5 jours si la température ambiante est voisine de +10°C.
- ▶ Ces délais s'entendent pour un ragréage réalisé sur un support dalle béton âgé d'au moins 28 jours.

⁽¹⁾ Délai d'attente pour la pose de peintures et sols PVC : se référer au DTU 59.3 (peintures de sol) et au DTU 53.2 (sols PVC).

REMISE EN SERVICE

Remise en circulation légère de type piétonne

24 H

Ouverture au trafic véhicule léger

72 H