






















| SCELLEMENTS TAMPONS ET CADRES TÉLÉCOM | | | Description | ⌚* | Remise en service à 20°C ** | Volume en place |
|---|---|---|--|--------|-----------------------------|-----------------|
|  | 714 LANKOROAD SCELLFLASH BLACK Sac de 25 kg |  | Micro-béton noir à retrait compensé ultra rapide | 10 min | 2 h | 12 litres |
|  | 718 LANKOROAD BLACK TT Sac de 25 kg |  | Mortier noir à retrait compensé, ultra rapide, pour pose avec ou sans coffrage | 10 min | 2 h | 12 litres |



| ÉQUIPEMENTS URBAINS | | Description | ⌚* | Remise en service à 20°C ** | Consommation |
|--|--|---|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Maçonnerie / Travaux urbains | | | | | |
|  | 151 MORTIER UNIVERSEL Sac de 25 kg | Mortier prêt à l'emploi : travaux courants de maçonnerie | 2 h | - | 1,9 kg/m ² /mm d'épaisseur |
|  | 152 MORTIER FIN Sac de 25 kg | Mortier prêt à l'emploi : travaux de finition | 2 h | - | 1,9 kg/m ² /mm d'épaisseur |
|  | 155 MORTIER RAPIDE Sac de 25 kg | Mortier rapide pour scellement de mobiliers urbains | Durcit en 3 min | - | 2 kg/m ² /mm d'épaisseur |
|  | 154 BÉTON UNIVERSEL Sac de 25 kg | Béton prêt à l'emploi : travaux courant de bétonnage | 1 h | - | 10 à 11 litres en place/sac de 25 kg |
|  | 157 BÉTON RAPIDE Sac de 25 kg | Micro-béton à retrait compensé rapide pour scellement de tampons (hors circulation) et mobiliers urbain, travaux courants rapides | 10 min | - | 12 litres |




| Collage de bordures, îlots, pavés pour rives | | | | | |
|---|--|---|--------|--------------|--|
|  | 717 LANKOROAD BORDURE Sac de 25 kg | Collage et jointoiment de bordures | 20 min | 1 h 30 à 2 h | 2 kg/m ² /mm d'épaisseur |
|  | 531 BRÉPOXY Kit de 4 kg | Résine époxy (se mélange avec du sable) pour collage de pavés, bordures sur béton ou enrobé | 25 min | - | Se mélange avec 4 à 5 volumes de sable |

| Enrobé à froid | | | | | |
|---|--|--|---|-----------|--------------------------------------|
|  | 719 LANKOROAD BITUME Seau de 25 kg | Enrobé bitumineux à froid Couleur : noir et rouge | - | Immédiate | 20 kg/m ² /mm d'épaisseur |

| RÉPARATION DES BÉTONS | | Description | Épaisseur d'application | Consommation |
|---|--|--|-------------------------|-------------------------------------|
|  | 770 LANKOREP FIN RAPIDE Sac de 25 kg |  Mortier à retrait compensé fibré, gris clair, grain fin, prise rapide | 2 à 70 mm | 2 kg/m ² /mm d'épaisseur |
|  | 731 LANKOREP STRUCTURE Sac de 25 kg |  Mortier à retrait compensé fibré, gris, spécial forte charge | 5 à 70 mm | 2 kg/m ² /mm d'épaisseur |
|  | 735 LANKOREP RAPIDE Sac de 25 kg |  Mortier à retrait compensé fibré, gris, spécial forte charge, prise rapide | 5 à 70 mm | 2 kg/m ² /mm d'épaisseur |

| PAVAGE | | Description | ⌚* | Remise en service à 20°C ** | Volume en place |
|---|--|--|-----|-----------------------------|-----------------|
| Lit de pose | | | | | |
|  | 710 LANKOSTONE POSE Sac de 25 kg ou big bag de 1 500 kg |  Mortier pour chape extérieur, réparation de béton (tablier de pont), lit de pose de pavage et dallage sollicités | 1 h | 48 h | 12 litres |
|  | 711 LANKOSTONE POSE MB Sac de 25 kg ou big bag de 1 200 kg | Micro-béton pour lit de pose de pavage et dallage sollicités | 1 h | 48 h | 12 litres |

| Joints | | | | | |
|---|--|--|-----|------|--|
|  | 715 LANKOSTONE JOINT Sac de 25 kg ou big bag de 1 200 kg | Mortier de jointoiment de pavés et dallages Coloris : gris ou teinté (sur commande) | 1 h | 48 h | 13 litres |
|  | 669 LANKOSOL JOINT Cartouche de 600 ml | Mastic P.U. pour joints de dilatation/fractonnement sur sols, voirie, et murs | - | - | Une poche de 600 ml permet de garnir un joint de 1 x 1 cm sur une longueur de 6 mètres |

| AUTRES | | Description | Consommation |
|---|--|--|------------------------------|
|  | 751 LANKOLATEX Bidons de 2, 5, 20 L / Fût de 215 L | Résine d'accrochage pour barbotine d'adhérence | 1/3 de 751 + 2/3 d'eau |
|  | 744 ONDICURE Bidon de 20 L |  Se pulvérise sur béton frais pour le protéger du vent et du soleil, réduit le risque de fissuration et de poudrage | 100 g à 250 g/m ² |

* ⌚ : Délai pratique d'utilisation
** Remise en service à trafic moyen

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente de la Fiche Technique du produit disponible sur www.parexlanko.com.

PAR EXPÉRIENCE. PAREXLANKO.